

BETONIN IMPREGNOINTIAINE

- ✓ *Silaanipohjainen betonin ja mineraalijulkisivujen ja tiilikattojen impregnointiaine*
- ✓ *Estää tehokkaasti veden ja suolan tunkeutumisen*
- ✓ *Diffuusioavoin eli mahdollistaa pinnan hengittämisen*
- ✓ *Hyvä imeytymiskyky*

Til.nro 850258 (25L)


Käyttökohteet ja erikoisominaisuudet:

BPS 7712 on silaani-/siloksaanipohjainen betonin ja muiden mineraalipintojen impregnointiaine. BPS 7712 koostuu "pienistä molekyyleistä", jotka tunkeutuvat syväälle pintaan. BPS 7712 suojaa tehokkaasti veden ja suolan tunkeutumiselta. BPS 7712 on diffuusioavoin tuote; vesi ei tunkeudu betoniin, mutta betonissa oleva mahdollinen kosteus pääsee poistumaan.

Käyttö:

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas noesta ja rasvaisesta liasta. Vastavaletun betonin pitää antaa kovettua ainakin 28 vrk. ennen BPS 7712 käsittelyä. Levitys matalapaineruiskulla, telalla tai pehmeällä siveltimellä siten, että saavutetaan vähintään 0,3 l/m². BPS 7712 levitetään 2 kerrosta n. 2-6 t välillä. Impregnoitavan pinnan pitää olla mahdollisimman kuiva. Pinnan kuivumisaika pesun jäljiltä 1-3 vrk. Alin mahdollinen levityslämpötila (ilma tai pinta) n. +2°C.

Tekniset tiedot:

Riittoisuus:	N. 0,2-0,5 l/m ² pinnan huokoisuudesta riippuen
Annostelu:	Käytetään laimentamattomana
Olomuoto:	Valkoinen, juokseva neste, lähes hajuton.
Ominaispaino:	0,99 kg/l
Leimahduspiste:	>100°C
Koostumus:	Silaani/siloksaaniliuos
Astiakoko:	25 L muoviasia.
Varastointiaika ja käsittely:	12 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa. Pidä kannet hyvin suljettuina kun ainetta ei käytetä. EI SAA JÄÄTYÄ!
Suojavarustus:	Käytä suojavaatteita, -käsineitä ja -laseja
Varoitusmerkintä:	 ÄRSYTTÄVÄ. Ärsyttää ihoa
Kuljetusluokka:	Ei vaadi ADR-luokitusta

Tuoteseloste on vain suuntaa-antava aineen käytöstä ja soveltuvuudesta. Valmistaja ja maahantuoja ei vastaa saavutetusta tuloksesta johtuen erilaisista pintamateriaaleista. Varmistu aina pintamateriaalista ja testaa aineen soveltuvuus pienellä alueella

Valmistaja: TRION TENSID, Ruotsi

Maahantuoja: **OY MOTORAL AB**, Väriosasto
Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki
Puh. (09) 375 41, Fax (09) 375 4312

4/2008