

# MIPA 2K-ACRYL-HS-CHASSISLACK

---

**Käyttökohteet:** MIPA 2k-Acryl-HS-Chassislack on korkeakiiltoinen pintamaali ajoneuvojen ja perävaunujen alustarakenteisiin. Se on varustettu erinomaisilla mekaanisilla ja kemiallisilla ominaisuuksilla.

---

**Käyttö:**  
Esikäsittele: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, rasvaton, ruosteeton ja pölytön.  
Sekoitusuhde: 2:1 MIPA MS-Härterillä tai 3:1 MIPA HS-Härterillä.  
Ohennus: Sek.suhde 2:1 : lisäys 0-5% MIPA 2k-Verdunnung ohenteella.  
Sek.suhde 3:1 : lisäys 10-15% ”

---

## Tekniset tiedot:

Sävyt: RAL 9005, RAL 3002, Scania 1346692, Volvo 1042, RAL 9010, BCS 856, Mir 274, sekä sopimuksesta tehtäviä erikoissävyjä.

Ruiskutusviskositeetti: 20-25s 4mm DIN.

Levitystapa:	Ruiskutuspain	Suutinkoko	Ruiskutuskerrat
Sivulma:	3-5 bar	1,5-1,8mm	1½
Korkeapaine:	120-150 bar	0,28mm	1

Seoksen käyttöaika: 4 h.

Kuivakalvonpaksuus: 60-80µm

Kuivumisajat:	Pölykuiva	Kosketuskuiva	Käsittelykuiva
Kohteen lämpö 20°C:	25-30min.	6h	16-18h
Kohteen lämpö 60°C:	10-15min.	30min.	12h

VOC-luokitus: EU-raja-arvo on 420g/ltr, tämän tuotteen VOC-arvo on maksimissaan 405g/ltr.

Riittoisuus: 8-9 m<sup>2</sup>/ltr.

---

**Maalausolosuhteet:** Ilman lämpötilan tulee olla yli 10°C ja kosteuden enintään 75%.