

2K-ACRYL GRUNDIERFILLER

Käyttökohteet: MIPA 2k-Acryl Grundierfiller on helposti hiottava, hyvillä ruosteenesto-ominaisuuksilla varustettu täyttävä pohjamaali. Se sopii käytettäväksi märkää-märälle pohjana ja myös tartuntamaalina raudalle, teräkselle, alumiinille sekä sinkityille pinnoille.

Käyttö

Esikäsittele: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, rasvaton, ruosteeton ja pölytön. Vanha maalipinta pestään Siliconentfernerillä ja mattahiotaan.

Sekoitusuhde: 10:1 Mipa 2k-Härter H5:llä. Yhdistelmäpakkaus sisältää kovettimen.

Ohennus: 15-20% Mipa 2k-Verdunnung ohenteella.

Tekniset tiedot:

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|----------------|
| Sävy: | Vaalean harmaa. | | |
| Ruiskutusviskositeetti: | 18-20s, 4mm DIN. | | |
| Levitystapa: | Ruiskutuspain | Suutinkoko | Ruiskutuskerat |
| Sivu ilma: | 3-5 bar | 1,1-1,4mm | 2-3 |
| Seoksen käyttöaika: | 8-10 h. | | |
| Kuivakalvonpaksuus: | 25-80µ riippuen maalauskohteesta. | | |
| Haihdunta-aika: | 10 min. | | |
| Kuivumisajat: | Pölykuiva | Kosketuskuiva | |
| Kohteen lämpö 20°C: | 30-40 min. | 80-90 min. | |
| Kohteen lämpö 60°C: | 10-15 min. | 20-30 min. | |
| VOC-luokitus: | EU-raja-arvo on 540g/ltr, tämän tuotteen VOC-arvo on maksimissaan 528g/ltr. | | |

Maalausolosuhteet: Ilman lämpötilan tulee olla 10°C ja kosteuden enintään 80%.